

Technikai adatlap

ALL TERRAIN COARSE mész alapú, nagy tapadóképességű falbevonó anyag, mely a legtöbb beltéri aljzatra alkalmas. A burkolólapokat vagy egyéb bevonatokat alapozó nélkül fedi le, és nem kell eltávolítani azokat. Nagyon alacsony VOC értékkel rendelkezik.

Az ALL TERRAIN COARSE használható polírozott vagy texturált mész alapú termékek, például COVERIT Superlucido, Classico, Carrara, Vesuvio vagy All Terraine Fine aljzataként, vagy végső, durva felületű bevonatként. Alkalmazása két vagy több rétegben történjen. Alkalmas a legtöbb beltéri fal és padló bevonására, beleértve a fürdőszobát és a konyhát is.

Természetes fehér színű, de egy vagy több rétegben is színezhető.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Meglévő burkolólapokra történő felhordáskor ügyeljen arra, hogy a burkolólapok tökéletesen tapadjanak az aljzathoz.

Abban az esetben, ha a csempék közötti hézagok különösen szélesek vagy mélyek, esetleg mindkettő, a végleges sík és egyenletes felület elérése érdekében a felhordás megkezdése előtt célszerű a hézagokat ALL TERRAIN COARSE-al kitölteni, majd hagyja teljesen megszáradni.

Mielőtt felhordja a terméket falra vagy padlóra, győződjön meg arról, hogy a felület tiszta és száraz.

FELHORDÁS

ELSŐ RÉTEG

Felhordása acélsimítóval történjen.

Használat előtt távolítson el minden felesleges vizet a vödörből.

Ha szükséges, az első rétegre vakolóhálót helyezzen.

A termék sűrű pasztaszzerű, amelyet célszerű keverőszárral addig keverni, amíg lágy paszta állagú nem lesz.

Anyagszükséglet: kb. 0,8-1,2 kg/m²

MÁSODIK RÉTEG

Az első réteg teljes száradását követően, vigye fel a második réteget ugyanazzal a technikával.

Befejező réteg lehet mikrocement hatású egy vagy két réteg COVERIT ALL TERRAIN FINE felvitelével, vagy használhat mész alapú COVERIT terméket is mint pl. Superlucido, Classico, Carrara, Vesuvio.

Anyagszükséglet: kb. 0,8-1,2 kg/m²

Szerszámok tisztítása tiszta vízzel.

ALKALMAZÁS KÖRNYEZETI FELTÉTELEI

Felhordáskor és a felhordást követő 24 órában a hőmérsékletnek +10°C és +30°C között kell lennie, a relatív páratartalomnak 85%-nál alacsonyabbnak.

TÁROLÁS

A termék 24 hónapig megőrzi szavatosságát, megfelelő tárolás mellett. A terméket védeni kell a közvetlen hőtől és hidegtől. A tárolási hőmérséklet +5°C és +30°C között legyen, száraz hűvös helyen, gyárilag lezárt csomagolásban. Fagytól védeni kell.

BIZTONSÁGI IRÁNYELVEK

Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést. Ha mégis érintkezik, alaposan öblítse le tiszta vízzel.

Gyermekek elől elzárva tartandó.

További információért olvassa el a biztonsági adatlapot.

ÁRTALMATLANÍTÁS

A termék ártalmatlanításának mindig a hatályos helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően kell történnie.

Az üres tartályokat, edényeket mindig újrahasznosító telephelyre kell küldeni.

Technikai adatok	
Szerszámhasználat	acélsimító
Kiszérelés	20 kg műanyag vödör/igény szerinti kiszérelés
Hígítás	felhasználásra kész
Specific weight	1.55 kg/litre
Fedőképesség	Kb 0.8-1.2 kg/m ² /réteg
Max szemcseméret	0.4 mm
Száradási idő	4-6 óra 20°C -on 55% páratartalom mellett
következő réteg	12 óra elteltével felhordható
Szerszám tisztítása	vízzel
Szavatosság	2 év bontatlan csomagolásban, jól térolva
Tárolási és alkalmazási hőmérséklet	+5°C és +30°C között
VOC tartalom	0.37 gr/liter